



Gründach - Substratplatte

Technisches Produktdatenblatt



Art. Nr. : 03-001507



Art. Nr. : 03-001508

Substratplatte zur Aufbringung von Substrat zur Ballastierung. Wabenstruktur im 10 cm Raster zur flexiblen Positionierung der Stützen. Aus recyceltem, UV-beständigem Kunststoff made in Germany.

Material: HDPE Regenerat recycelt

Höhe: 52 mm (DIN ISO 20457)

Länge: 1,55 m (DIN ISO 20457)

Breite: 1,55 m (DIN ISO 20457)

Gewicht: 4,7 kg

Druckfestigkeit: 30 kN/m² bei 10% Stauchung, unverfüllt
(DIN EN ISO 25619-2) 110 kN/m² bei 10% Stauchung, verfüllt

Wasserableitvermögen: i = 0,01 (=1 % Gefälle): 1,5 l/(m*s)
(DIN EN ISO 12958) i = 0,02 (=2 % Gefälle): 2,1 l/(m*s)
i = 0,05 (=5 % Gefälle): 3,3 l/(m*s)

Verfüllvolumen: 24,4 l/m² (Richtwert)

Wasserspeicher: 18,8 l/m² unverfüllt (Richtwert)

Material: HDPE Regenerat recycelt

Höhe: 52 mm (DIN ISO 20457)

Länge: 1,55 m (DIN ISO 20457)

Breite: 0,75 m (DIN ISO 20457)

Gewicht: 2,2 kg

Druckfestigkeit: 30 kN/m² bei 10% Stauchung, unverfüllt
(DIN EN ISO 25619-2) 110 kN/m² bei 10% Stauchung, verfüllt

Wasserableitvermögen: i = 0,01 (=1 % Gefälle): 1,5 l/(m*s)
(DIN EN ISO 12958) i = 0,02 (=2 % Gefälle): 2,1 l/(m*s)
i = 0,05 (=5 % Gefälle): 3,3 l/(m*s)

Verfüllvolumen: 23,3 l/m² (Richtwert)

Wasserspeicher: 14,9 l/m² unverfüllt (Richtwert)



Aufgrund der Überlappungen beim Verlegen variieren die Werte der Gesamtfläche der PV-Anlage projektspezifisch und werden daher bei der Planung durch Solar-Planit mit ausgegeben.